

ヘーベル > 製品ラインナップ > 機能型パネル > SPパネル

## 性能

試験項目	条件	試験結果	試験方法
透水性	SP処理面に トップコート2回吹き	0.1ml/24hour以下	JIS A 6909
付着強度	標準状態	0.78N/mm <sup>2</sup> [8.0kgf/cm <sup>2</sup> ] (ヘーベル母材破壊)	建研式
	浸水後	異常なし (ヘーベル母材破壊)	
	温冷繰り返し後	異常なし (ヘーベル母材破壊)	

※試験機関：旭化成