

1. 構成材料

(1) フェノールフォーム断熱材

ネオマフォーム：

JIS A 9521 建築用断熱材

フェノールフォーム断熱材 1種2号 CII F☆☆☆☆ / 認証番号 TC 03 08 243 (JIS A 9521)

JIS A 9511 発泡プラスチック保温材

A種フェノールフォーム保温板 1種2号 F☆☆☆☆ / 認証番号 TC 03 08 243 (JIS A 9511)

(2) 石膏ボード

JIS A 6901 せっこうボード製品 (せっこうボード(GB-R) 12.5mm)

(3) 接着剤

酢酸ビニル樹脂系接着剤 (規制物質対象外)

2. 基本物性

表1 ネオマフォーム 基本物性一覧

項目	単位	物性値	試験法・条件
密度	kg / m ³	27	JIS A 9521 JIS A 9511
圧縮強さ	N / cm ²	17	JIS A 9521 JIS A 9511
熱伝導率	W / (m・K)	0.020	JIS A 1412

表2 石膏ボード 基本物性一覧

項目	単位	物性値	試験法・条件
熱伝導率	W / (m・K)	0.22	JIS A 6901
難燃性	—	難燃 2 級	

※ 表1における物性値は、測定データの代表値です。

※ 表2における物性値は、JIS A 6901の性能規定値(熱伝導率は熱抵抗からの換算値)です。

※ ネオマフォームの発泡剤には、オゾン破壊係数がゼロで、地球温暖化係数も極めて小さい「炭化水素系ガス」を用いています。フロン類は一切使用していません。

※ ネオマフォーム、接着剤はホルムアルデヒド放散区分=F☆☆☆☆等級に該当します。また、石膏ボード及び接着剤はホルムアルデヒドの規制物質対象外です。

【取扱上の注意】

- ・ 常時高温(100℃以上)で使用した場合、熱伝導率等の物性の低下をきたします。
- ・ 保管には、直射日光に当たる場所、水分に接する場所は避けて下さい。
- ・ ネオマフォームの基材は、炎をあてると炭化する性質があります。輸送、保管、施工にあたっては、火気に十分ご注意ください。特に、ネオマフォームの切断等で生じた粉塵には火が移り易くなりますので、ご注意ください。(ネオマフォームの基材の酸素指数:28以上)
- ・ 切断時には粉塵が発生しますので、切断器具には粉塵吸引装置を設け、作業者は正規の作業服を着用の上、防塵マスク、防護眼鏡などの使用をお願いします。また、狭い場所で多量の切断作業を行う場合は、十分な外気の導入を行うと共に、粉塵量の管理を十分に行ってください。
- ・ 廃棄する際は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、許可を受けた産廃処理業者に処理委託して下さい。処理にあたり、ネオマフォームを圧縮・粉砕すると、内部の炭化水素ガスが放散されます。危険防止の為、閉空間での作業は避け、十分な通風を確保した上で火気に注意して行って下さい。
- ・ その他取扱注意事項については、ネオマフォームFSのカタログをご覧ください。